

**GALETS DECO 10/20****PEBBLES 10/20****CARACTERISTIQUES PHYSIQUES**

PHYSICAL CHARACTERISTICS

**Poids spécifique / Specific weight** 2,65 g / cm<sup>3</sup>**Densité apparente / Apparent density** 1,7 g / cm<sup>3</sup>**Dureté mohs / Hardness on mohs scale :** 7 Mohs**ANALYSES CHIMIQUES**

CHEMICAL ANALYSIS

**SiO<sub>2</sub>** 99,00%**Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>** < 0.10 %**MgO<sub>2</sub>** < 0.20 %**CONDITIONNEMENT**


PACKAGING

**Vrac / Bulk****Big bag de 1T / 1T bags****GRANULOMETRIE**

PARTICLE SIZE

**COURBE DES REFUS MOYENS CUMULES**

ADDED AVERAGE RESIDUES CURVE


**Tamissage AFNOR NF ISO P18-560**

Sifting AFNOR NF ISO P18-560

Tamis Sieve (mm)	Moyenne Average
8	99%
10	95%
12,5	85%
15	60%
20	8%
25	0%

% en refus cumulés  
% added residues**HISTOGRAMME DES REFUS**

RESIDUES HISTOGRAM



Tamis Sieve (mm)	Refus par tamis
8-10	4%
10-12.5	10%
12.5-15	25%
15-20	52%
20-25	8%
> 25	0%

Mise à jour : 01/2021

Updating : 01/2021

BP 80040 - Rue Ancel de Caïeu 80410 CAYEUX SUR MER

Tél : (33) 3 22 26 61 00 - Fax : (33) 3 22 26 59 24

www.silmer.fr - silmer@gagneraud.fr

R.C. Amiens 2000B70226 - SIRET 324 950 690 000 10

N° IDENTIFICATION FR 45 324 950 690 - CODE APE 2399 Z

