

**GALETS DECO 10/20****PEBBLES 10/20****CARACTERISTIQUES PHYSIQUES**

PHYSICAL CHARACTERISTICS

**Poids spécifique / Specific weight** 2,65 g / cm<sup>3</sup>**Densité apparente / Apparent density** 1,7 g / cm<sup>3</sup>**Dureté mohs / Hardness on mohs scale :** 7 Mohs**ANALYSES CHIMIQUES**

CHEMICAL ANALYSIS

**SiO<sub>2</sub>** 99,00%**Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>** < 0.10 %**MgO<sub>2</sub>** < 0.20 %**CONDITIONNEMENT**

PACKAGING

Vrac / Bulk


Big bag de 1T / 1T bags

**GRANULOMETRIE**

PARTICLE SIZE

**COURBE DES REFUS MOYENS CUMULES**

ADDED AVERAGE RESIDUES CURVE

**Tamissage AFNOR NF ISO P18-560**


Sifting AFNOR NF ISO P18-560

Tamais Sieve (mm)	Moyenne Average
8	99%
10	95%
12,5	85%
15	60%
20	8%
25	0%

% en refus cumulés  
% added residues

**HISTOGRAMME DES REFUS**

RESIDUES HISTOGRAM



Tamais Sieve (mm)	Refus par tamais
8-10	4%
10-12.5	10%
12.5-15	25%
15-20	52%
20-25	8%
> 25	0%