



# GALETS DECO 10/20

## PEBBLES 10/20

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES**
*PHYSICAL CHARACTERISTICS*
**Poids spécifique / Specific weight**      **2,65 g / cm<sup>3</sup>**
**Densité apparente / Apparent density**      **1,7 g / cm<sup>3</sup>**
**Dureté mohs / Hardness on mohs scale : 7 Mohs**
**ANALYSES CHIMIQUES**
*CHEMICAL ANALYSIS*
**SiO<sub>2</sub>**      **99,00%**
**Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>**      **< 0.10 %**
**MgO<sub>2</sub>**      **< 0.20 %**
**CONDITIONNEMENT**
*PACKAGING*
**Vrac / Bulk**
**Big bag de 1T / 1T bags**
**GRANULOMETRIE**
*PARTICLE SIZE*
**COURBE DES REFUS MOYENS CUMULES**  
*ADDED AVERAGE RESIDUES CURVE*

**Tamissage AFNOR NF ISO P18-560**
*Sifting AFNOR NF ISO P18-560*

Tamais Sieve (mm)	Moyenne Average
<b>8</b>	<b>99%</b>
<b>10</b>	<b>95%</b>
<b>12,5</b>	<b>85%</b>
<b>15</b>	<b>60%</b>
<b>20</b>	<b>8%</b>
<b>25</b>	<b>0%</b>

% en refus cumulés  
 % added residues

**HISTOGRAMME DES REFUS**
*RESIDUES HISTOGRAM*


Tamais Sieve (mm)	Refus par tamais
<b>8-10</b>	<b>4%</b>
<b>10-12.5</b>	<b>10%</b>
<b>12.5-15</b>	<b>25%</b>
<b>15-20</b>	<b>52%</b>
<b>20-25</b>	<b>8%</b>
<b>&gt; 25</b>	<b>0%</b>

**Mise à jour : 01/2025**
*Updating : 01/2025*
**BP 80040 - Rue Ancel de Caëu 80410 CAYEUX SUR MER**
**Tél : (33) 3 22 26 61 00 - Fax : (33) 3 22 26 59 24**
**www.silmer.fr - silmer@gagneraud.fr**
**R.C. Amiens 2000B70226 - SIRET 324 950 690 000 10**
**N° IDENTIFICATION FR 45 324 950 690 - CODE APE 2399 Z**
