

**SILMER****FICHE TECHNIQUE PRODUIT**

TECHNICAL DATA SHEET

GALETS 20/40**PEBBLES 20/40****CARACTERISTIQUES PHYSIQUES**

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Poids spécifique / Specific weight **2,65 g / cm³****Densité apparente / Apparent density** **1,7 g / cm³****Dureté mohs / Hardness on mohs scale :** **7 Mohs****ANALYSES CHIMIQUES**


CHEMICAL ANALYSIS

SiO₂ **99,00%****Fe₂O₃** **< 0.10 %****MgO₂** **< 0.20 %****CONDITIONNEMENT**

PACKAGING


Vrac / Bulk**Big bag de 1T / 1T bags****GRANULOMETRIE**

PARTICLE SIZE

COURBE DES REFUS MOYENS CUMULES
ADDED AVERAGE RESIDUES CURVE**Tamissage AFNOR NF ISO P18-560**

Sifting AFNOR NF ISO P18-560

Tamais Sieve (mm)	Moyenne Average
15	100%
20	95%
25	60%
30	15%
40	2%
50	0%

% en refus cumulés
% added residues**HISTOGRAMME DES REFUS**
RESIDUES HISTOGRAM

Tamais Sieve (mm)	Refus par tamis
15-20	5%
20-25	35%
25-30	45%
30-40	13%
> 40	2%

Mise à jour : 01/2025

Updating : 01/2025

BP 80040 - Rue Ancel de Caëu 80410 CAYEUX SUR MER

Tél : (33) 3 22 26 61 00 - Fax : (33) 3 22 26 59 24

www.silmer.fr - silmer@gagneraud.fr

R.C. AMIENS 2000B70226 - SIRET 324 950 690 000 10

N° IDENTIFICATION FR 45 324 950 690 - CODE APE 2399 Z

