

GALETS DECO 40/80

PEBBLES 40/80

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Poids spécifique / Specific weight **2,65g / cm³**
Densité apparente / Apparent density **1,7g / cm³**
Dureté mohs / Hardness on mohs scale : **7 Mohs**
ANALYSES CHIMIQUES


CHEMICAL ANALYSIS

SiO₂ **99,00%**
Fe₂O₃ **0,07%**
MgO₂ **0,11%**
CONDITIONNEMENT

PACKAGING

Vrac / Bulk
Big bag de 1T / 1T bags
GRANULOMETRIE

PARTICLE SIZE

COURBE DES REFUS MOYENS CUMULES
 ADDED AVERAGE RESIDUES CURVE

Tamissage AFNOR NF ISO P18-560

Sifting AFNOR NF ISO P18-560


| Tamis Sieve (mm) | Moyenne Average | Mini | Maxi |
|------------------|-----------------|------|------|
| 120 | 8% | 0% | 15% |
| 100 | 30% | 10% | 50% |
| 80 | 65% | 40% | 90% |
| 40 | 90% | 80% | 100% |
| 20 | 100% | 100% | 100% |

% en refus cumulés

% added residues

HISTOGRAMME DES REFUS

RESIDUES HISTOGRAM



| Tamis Sieve (mm) | Refus par tamis |
|------------------|-----------------|
| 20-40 | 10% |
| 40-80 | 25% |
| 80-100 | 35% |
| 100-120 | 22% |