

# GALETS DECO 80/120

## PEBBLES 80/120

**CARACTERISTIQUES PHYSIQUES**

PHYSICAL CHARACTERISTICS

**Poids spécifique / Specific weight**      **2,65g / cm<sup>3</sup>**
**Densité apparente / Apparent density**      **1,7g / cm<sup>3</sup>**
**Dureté mohs / Hardness on mohs scale :**      **7 Mohs**
**ANALYSES CHIMIQUES**


CHEMICAL ANALYSIS

**SiO<sub>2</sub>**      **99,00%**
**Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>**      **0,07%**
**MgO<sub>2</sub>**      **0,11%**
**CONDITIONNEMENT**

PACKAGING

**Vrac / Bulk**
**Big bag de 1T / 1T bags**
**GRANULOMETRIE**

PARTICLE SIZE

**COURBE DES REFUS MOYENS CUMULES**  
 ADDED AVERAGE RESIDUES CURVE

**Tamissage AFNOR NF ISO P18-560**

Sifting AFNOR NF ISO P18-560


Tamais Sieve (mm)	Moyenne Average	Mini	Maxi
<b>80</b>	<b>95%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>
<b>120</b>	<b>15%</b>	<b>0%</b>	<b>30%</b>
<b>150</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>

% en refus cumulés

% added residues

**HISTOGRAMME DES REFUS**

RESIDUES HISTOGRAM



Tamais Sieve (mm)	Refus par tamais
<b>&lt; 80</b>	<b>5%</b>
<b>80-120</b>	<b>80%</b>
<b>120-150</b>	<b>10%</b>
<b>&gt; 150</b>	<b>5%</b>

N° IDENTIFICATION FR 45 324 950 690 - CODE APE 2399 Z

— how many ? —